

UNIKOSOL *MONO*

PEINTURE DE SOL ALKYDE URETHANNE MONOCOMPOSANTE

Fiche N° 1204 – SO13
JANVIER 2013



CLASSIFICATION : AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 4a

DEFINITION : Peinture pour sol béton, mortier hydraulique et bois à base d'une résine alkyde uréthane monocomposante en phase solvant.

DESTINATION : Destiné à durcir et à décorer les sols, en intérieur et en extérieur. Utilisation en usage domestique et industriel pour trafic faible.

PROPRIETES : Application et entretien très faciles. Bonne résistance à l'abrasion, huiles, graisses, etc. Ce produit n'est pas conseillé pour les sols de garages avec véhicules.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine alkyde uréthane mono composante.
Aspect :	Brillant
Couleur :	Blanc et teintes du nuancier sol.
Extrait sec :	68 % pondéral, 50 % volumique (blanc)
Densité :	1,23
Rendement :	8 à 11 m ² /L suivant support.
Séchage :	Hors poussières : 2 heures Recouvrable : 24 heures Circulation légère : 24 heures
Circulation normale :	48 heures

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	En 2 ou 3 couches sur primaire éventuellement
Matériel d'application :	Brosse, rouleau
Conditions d'application :	Température du support : 5°C mini 25°C maxi Température ambiante : 8°C mini 30°C maxi Hygrométrie inférieure à 70%.
Dilution :	Température supérieure d'au moins 3°C au point de rosée 15% de white spirit en première couche 5 % pour les autres couches ou si application sur primaire.
Nettoyage du matériel :	White spirit
Primaire conseillé :	en cas de sol faiblement ou fortement poreux : UNIKOSOL AP

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

De manière générale, respecter les prescriptions du DTU N°59-3 « PEINTURES DE SOLS » qui définit notamment les qualités requises du support et les dispositions préalables à la mise en œuvre.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Classe de transport :	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par route)
Conditionnement :	16 L, 3L, 0L750
Stockage :	6 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL
Classification :	AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 4a
Hygiène et sécurité :	Inflammable Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site www.unikalo.com
Classement Européen : (selon directive 2004/42/CE)	Catégorie A / Sous-catégorie i
Valeur limite UE de C.O.V. :	Pour sous-catégorie i : 500g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit :	467g/l

Date d'édition : 15/01/14

Date de modification : 01/01/2013

SO13

Annule et remplace les versions précédentes.

Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com