



Guider les visiteurs déficients visuels



Usage

La bande de guidage minérale est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistante au trafic intense et à la glissance, elle est recommandée pour les ERP de catégorie 1 et la voirie. Par son aspect minéral naturel, elle convient parfaitement aux lieux classés.

Rappel de la loi

Arrêté du 1er aout 2006, Article 2 :

« Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. »



Dimensions	820 x 222 x 5 mm
Composition	Composé minéral
Coloris	Sur demande
Milieu de pose	Extérieur
Résistance à la glissance	Test SRT : 0.56
Test Indentation	Conforme
Test stabilité dimensionnelle	Conforme
Dimensionnement et continuité	Conforme
Pouvoir adhésif	53N / 25mm
Colle	Méthacrylate (3Kg/m ²)
Norme	NORME NF P-98352

Mode de pose

Pose par adhésivage

- Temps de pose < 1 minute par dalle
- Sol sec et propre de granulométrie < 2 mm
- Remise en circulation immédiate

Pose par collage

- Pose avec une colle méthacrylate bi-composante
- Remise en circulation < 1 heure

Conseil Phitech

Dans une démarche RSE, optez pour l'adhésivage qui élimine les risques santé pour les opérateurs et la gestion des déchets dangereux.